# TYPICAL PROPERTIES - CR MINERALS NAVAJO BRAND® STANDARD PUMICE PRODUCTS

| Navajo Products | Size | | Percent Passing | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mesh Size | Microns | Grade 8 | Grade 6 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 1-1/2 | Grade 1/2 | Grade 1/0 | Grade 2/0 | Grade 0-3/4 | Grade 0-1/2 | Grade 3/0 | Grade 0 | Grade 4/0 | Grade F | Grade FF | Grade FFF | Grade FFFF |
| | 6 | 3353 | 99.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 8 | 2362 | 46.0 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 10 | 2000 | 17.7 | 88.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 12 | 1680 | 2.8 | 51.3 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 14 | 1410 | 1.6 | 14.4 | 66.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 16 | 1190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 18 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 20 | 841 | - | 1.1 | 26.8 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 30 | 595 | - | 0.8 | 11.0 | 99.6 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 40 | 420 | - | - | 2.7 | 60.8 | 99.8 | 100.0 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 50 | 297 | - | - | 1.0 | 16.5 | 62.9 | 99.2 | 99.7 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 60 | 250 | - | - | - | 4.0 | 41.7 | 82.0 | 96.3 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | - | - | - |
| | 80 | 177 | - | - | - | 0.7 | 8.0 | 16.5 | 84.8 | 98.2 | 95.2 | 97.5 | 99.0 | 99.1 | 99.7 | - | - | - | - |
| | 100 | 149 | - | - | - | 0.5 | 1.6 | 3.7 | - | - | 82.4 | 88.4 | 93.5 | 95.3 | 99.3 | - | - | - | - |
| | 120 | 125 | - | - | - | - | - | 1.2 | 70.4 | 84.7 | 65.1 | 73.5 | 84.1 | 89.6 | 95.6 | 100.0 | - | - | - |
| | 140 | 105 | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | 50.6 | 60.3 | 75.0 | 84.4 | 90.4 | 96.7 | 100.0 | - | - |
| | 170 | 88 | - | - | - | - | - | - | 56.9 | 69.9 | 38.4 | 48.3 | 65.0 | 79.0 | 84.0 | 93.6 | 96.7 | 100.0 | 100.0 |
| | 200 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.7 | 35.7 | 54.7 | 72.2 | 74.9 | 88.4 | 93.0 | 96.6 | 97.8 |
| | 325 | 44 | - | - | - | - | - | - | 25.6 | 36.4 | 8.5 | 12.9 | 26.3 | 54.0 | 47.6 | 69.9 | 75.9 | 82.9 | 86.4 |
| | PAN | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |